



2K WATERGEDRAGEN HOUTREPARATIE W210

ALGEMEEN

OMSCHRIJVING

Twee componenten houtvulmiddel op basis van gips / polymeerdispersie voor binnen.

TOEPASSING

Voor het repareren van gaten en scheuren in houten ondergronden.

VERWERKINGSGEGEVENS

VOORBEREIDING:

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof en loszittend materiaal.

APPLICATIE:

Meng beide componenten op een mengplateau tot een homogeen gekleurde pasta. Diepe reparaties (meer dan 3 cm) in lagen opbouwen. Breng de tweede laag aan na circa 25 minuten.

EIGENSCHAPPEN

- Perfect modelleerbaar
- Zeer goed schuurbaar
- Licht expanderend
- Zeer goed stand vermogen
- Geurarm
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken

VERPAKKING

500gr pot, 2 X 250gr

OPMERKING

Niet toepassen op metaal of polyester. Oplosmiddel vrij. Niet als plamuur gebruiken.

TECHNISCHE DATA

DICHTHEID

1,60 kg/L (gemengd)

KLEUR

Gebroken Wit

VERWERKBARE TIJD BIJ 20°C

10 minuten bij 20°C Max.

VOC WAARDE

n.v.t.

SCHUURBAARHEID

Na uitharding zeer goed schuurbaar (zowel handmatig als machinaal).

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 2°C - 30°C.

PH-WAARDE

7

KORRELGROOTTE

100 µm

VOC WAARDE

1 g/L, gemengd

DROOGTIJD BIJ 20°C EN 65% R.V.

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 45 minuten
De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte.

HOUDBAARHEID

In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar
mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.

VEILIGHEIDS INFORMATIE

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met water.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



ALTIJD BETER
VOORBEREID

AkzoNobel