



Egaliseermiddel Gebruiksklaar– E300

ALGEMEEN

E300 is een gebruiksklaar egaliseermiddel op basis van polymeerdispersie.

TOEPASSING

Geschikt voor het buiten egaliseren van diverse minerale ondergronden zoals baksteen, beton, cementgebonden buitenpleisters. Evenals niet zuigende ondergronden zoals geglazuurde tegels en reeds geschilderde ondergronden. Perfecte hechting op keramische tegels binnen.

VERWERKINGSGEGEVENS

VOORBEREIDING:

Ondergrond dient schoon, droog, en vrij van stof en los materiaal te zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden. Metalen delen in de ondergrond zoals spijkers en schroeven dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer. (bijv. met Isoleercoating S200).

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig aan te brengen.
- aanbrengen tot 3 mm laagdikte.

VERPAKKING

Verpakking: Emmer 5kg.

In onaangebroken verpakking minimaal 12 maanden, mits opgeslagen onder droge koele condities.

TECHNISCHE DATA

DICHTHEID

1.8 kg/L

PH-WAARDE

7

KLEUR

Gebroken wit

REPARATIE DIEPTE

Maximaal 3 mm per laag
Minimaal 0.3 mm

TOEPASSINGSTEMPERATUUR

min. 5°C, max. 30°C

HOUDBAARHEID

In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar,
mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.

DROOGTIJD BIJ 20°C EN 65% R.V.

Schuurbaar na minimaal 8 uur bij een laagdikte van 3 mm.
De droogtijd is afhankelijk van de reparatiediepte/grootte,
temperatuur en R.V.

KORRELGROOTTE

300 µm

VOC WAARDE

9g/l

VEILIGHEIDS INFORMATIE

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

PRODUCTIEVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met water.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.