



## ISOLEERCOATING GEURARM S210

### ALGEMEEN

#### OMSCHRIJVING

Solventgedragen isolerende acrylprimer.

#### TOEPASSING

Voor het isoleren van doorslaande vlekken van o.a. vocht, roet, teer, vet en roest.

### VERWERKINGSGEGEVENS

#### VOORBEREIDING

Ondergrond dient schoon, droog en vrij van stof en los materiaal te zijn.  
Schud de spuitbus gedurende ten minste 1 minuut voor gebruik.

#### AANBRENGEN

30 cm afstand houden tot het oppervlak. Om verstopping na gebruik te vermijden, de spuitbus ondersteboven houden en het ventiel indrukken tot er een kleurloos drijfgas.

### EIGENSCHAPPEN

Isoleert vlekken  
Geurarm  
Overschilderbaar met alle gangbare verfsystemen

#### VERPAKKING

• 500 ml (spuitbus)

#### OPMERKINGEN

Gebruik het product in goed geventileerde ruimtes

### TECHNISCHE DATA

#### DICHTHEID

0.85 kg/L

#### KLEUR

wit

#### DROOGTIJD BIJ 20°C EN 65% R.V.

20 minuten

#### VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 2°C - 30°C.  
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%

#### VOC WAARDEN

538 g/l

#### OPSLAG

Koel en droog bewaren

#### HOUDBAARHEID

In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar,  
mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.

## VEILIGHEIDS INFORMATIE

### WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

### PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

### REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met een oplosmiddel.

*De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.*