



LAKPLAMUUR W110

ALGEMEEN

W100 is een plamuur op basis van alkydhars, voor buiten.

TOEPASSING

Voor het vullen van nerven en kleine oneffenheden in houten ondergronden in nieuw en bestaand schilderwerk.

VERWERKINGSGEGEVENS

VOORBEREIDING:

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof en loszittend materiaal. Oude verflagen reinigen met Polyfilla Pro S600 en vervolgens goed schuren.

APPLICATIE:

- Pot: de plamuur vooraf goed doorhalen met een plamuurmes.
- Tube: Aanbrengen op een plamuurmes en vervolgens goed doorroeren.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer gladde afwerking
- Perfect schuurbaar
- Uitstekende hechting
- Zeer geschikt voor grote oppervlakten
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken

VERPAKKING

- 225 g (tube)
- 800 g (blik)

TECHNISCHE DATA

DICHTHEID

1,80 kg/L

KLEUR

Wit

VERWERKBARE TIJD BIJ 20°C

N.v.t.

VOC waarde

244 g/L

SCHURBAARHEID

Na uitharding zeer goed schuurbaar (zowel handmatig als machinaal).

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 2°C - 30°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%
12-14 uur bij een laagdikte van 0.5 mm.

DROOGTIJD BIJ 20°C EN 65% R.V.

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 30 minuten.
De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte.

PH-WAARDE

Niet van toepassing

KORRELGROOTTE

40 µm

REPARATIE DIEPTE

Minimaal: n.v.t
Maximaal Laagdikte: 1mm

HOUDBAARHEID

In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar,
mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.

VEILIGHEIDS INFORMATIE

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met een oplosmiddel.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.