

**SNELPLAMUUR**
W120**ALGEMEEN****OMSCHRIJVING**

Snelpplamuur op basis van gemodificeerde alkydhars.

TOEPASSING

Voor het vullen van nerven en kleine oneffenheden in hout, metaal, polyester en bestaand schilderwerk ouder dan 6 maanden.

VERWERKINGSGEGEVENS**VOORBEREIDING:**

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof en loszittend materiaal. Oude verflagen reinigen met Polyfilla Pro S600 en vervolgens goed schuren. Kleine reparaties die snel overgeschilderd moeten worden repareren met Polyfilla Pro W120.

APPLICATIE:

- Pot: de plamuur vooraf goed doorhalen met een plamuurmes.

EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend
- Perfect schuurbaar
- Uitstekende hechting
- Zeer gladde afwerking
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken
- KOMO Keurmerk (nr. 33355)

VERPAKKING

- 225 g (tube)
- 800 g (blik)

TECHNISCHE DATA**DICHTHEID**

Gemengd product: 1,80 kg/L

KLEUR

Wit

VERWERKBARE TIJD BIJ 20°C

N.v.t.

VOC WAARDE

276 gr/l

SCHUURBAARHEID

Na uitharding zeer goed schuurbaar (zowel handmatig als machinaal).

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 2°C - 30°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%

PH-WAARDE

Niet van toepassing

KORRELGROOTTE

40 µm

REPARATIE DIEPTE

Maximaal Laagdikte: 1mm

VASTE STOFGEHALTE

82%

DROOGTIJD BIJ 20°C EN 65% R.V.

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 30 minuten.
De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte.

HOUDBAARHEID

In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar,
mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.

VEILIGHEIDS INFORMATIE

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met een oplosmiddel.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



ALTIJD BETER
VOORBEREID

AkzoNobel

