



KNEEDBAARHOUT W200

ALGEMEEN

OMSCHRIJVING

Gebruiksklaar houtvulmiddel op basis van polymeerdispersie voor binnen en buiten.

TOEPASSING

Voor het kleurecht repareren van schroef- en spijkergaten en kleine beschadigingen.

VERWERKINGSGEGEVENS

VOORBEREIDING:

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof en loszittend materiaal.

APPLICATIE:

Tube: Voor gebruik goed kneden. Emmer voor gebruik doorroeren. Reparaties dieper dan 1 cm in lagen opbouwen. Maximale laagdikte 2 cm. Bij toepassing buiten altijd afwerken met twee verflagen.

EIGENSCHAPPEN

- Kleuren zijn onderling mengbaar
- Geschikt voor alle houtsoorten
- Overschilderbaar met acryl- en synthetische lakken
- 4 kleuren

VERPAKKING

- 75 gram (tube)
- 10 Kg emmer

TECHNISCHE DATA

DICHTHEID

1,60 kg/L

KLEUR

Eiken, Meranti, Vuren en Industrieel Oak

VERWERKBARE TIJD BIJ 20°C

N.v.t.

VOC WAARDE

1g/L

SCHUURBAARHEID

Na uitharding zeer goed schuurbaar (zowel handmatig als machinaal).

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Omgevingstemperatuur: 5°C - 30°C.

PH-WAARDE

7

KORRELGROOTTE

100 µm

REPARATIE DIEPTE

Minimaal: n.v.t

Maximaal Laagdikte: 1cm

DROOGTIJD 20°C BIJ 65% R.V.

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 3 uur. De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

HOUDBAARHEID

In onafgebroken verpakking minimaal 2 jaar, mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.

VEILIGHEIDS INFORMATIE

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

PRODUCTVEILIGHEIDSBLAG

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met water.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.