



ANTI GROENE AANSLAG S630

ALGEMEEN

OMSCHRIJVING

Kant en klaar product. S630 bestrijdt en verwijdert groene aanslag.

TOEPASSING

- Binnen- en buitengebruik. Kan op allerlei oppervlakken worden toegepast.
- Geeft na werking het oorspronkelijke aspect van de ondergrond weer en laat eventueel schilderen toe zonder mogelijke verdere nevenwerkingen.
- Te gebruiken voor gevels, muren, daken, hout of metaal constructies, PVC, stoepen, grafstenen, terrastegels, tuinmeubilair, beton, baksteen, blauwe steen, leisteen, enz.
- Ook geschikt om groene aanslag te bestrijden in binnenruimten zoals kelders, badkamers, W.C., loodsen, enz.

VERWERKINGSGEGEVENS

AANBRENGEN

- Indien nodig groene aanslag zoveel mogelijk verwijderen met borstel, krabber, enz.
- Polyfilla Pro S630 aanbrengen met kwast of lage druk spray en min. 24 uur laten inwerken (desnoods de behandeling herhalen). Droog afborstelen zodat eventuele restanten van groene aanslag verwijderd worden.
- Tijdens het inwerken van het product het oppervlak niet aanraken.
- Houd kinderen en huisdieren weg van de behandelde plekken, zolang deze nog vochtig zijn.
- Draag bij het aanbrengen met een lage druk spray adembescherming met ten minste beschermingsfactor 4.
- Tijdens aanbrengen met een lage druk spray mogen geen andere personen aanwezig zijn dan de verwerker

AFWERKING

- Naspoelen is niet vereist.
- Na de behandeling zijn de ondergronden klaar om, indien gewenst, te schilderen.

EIGENSCHAPPEN

- Ter bestrijding van groenaanslag, binnen en buiten.

TECHNISCHE DATA

DICHTHEID

1,001 kg/L

KLEUR

Transparant

VERBRUIK

- Dosering: 1 liter per 5 m², afhankelijk van de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond aanbrengen in 1 keer of een 2e keer nat-in-nat.

DROOGTIJD BIJ 20 °C en 60% R.V.

Droog na 30 min en overschilderbaar: 24 uur

REINIGING GEREEDSCHAP

De gebruikte gereedschappen kunnen gereinigd worden met water.

PH-WAARDE

9,7

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Min. 5°C – max. 30°C

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C. Tenminste 24 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking.

VERPAKKING

5 l (Jerrycan)

VEILIGHEIDS INFORMATIE

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

PRDUCTVEILIGHEIDSBLAD

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking het productveiligheidsblad.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.